



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SẢN PHẨM: HẠT CHẤT ĐỘN CANXI CACBONAT

MÃ SẢN PHẨM: MF550

THÔNG SỐ	HÀM LƯỢNG CACO ₃	KÍCH THƯỚC HẠT CACO ₃ (D50)	NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẤY	CHỈ SỐ CHẤY		TỶ TRỌNG KHỐI	ĐỘ ẨM	KÍCH THƯỚC HẠT THÀNH PHẨM	KHOẢNG NHIỆT ĐỘ GIA CÔNG	ỨNG DỤNG	TỶ LỆ SỬ DỤNG TRUNG BÌNH
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA	ASTM D5630		DSC	ASTM	D1238	ASTM D1895	ASTM D6980				
ĐVT	%	micron	°C	°C; kg	g/10 min	g/cm ³	%	mm	°C		%
TIÊU CHUẨN	81.5 (±2)	3.0 (± 0.2)	145	230; 2.16	5.0 (± 3)	1.25 (± 0.2)	<0.1	3~4	145 ~ 280	PP Fiber	40

Chú ý:

Dữ liệu mang tính chất tư vấn dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi.
Chất lượng của sản phẩm cuối phụ thuộc và các thông số kỹ thuật và thông số trong quá trình sản xuất.

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Á ĐÔNG

Số 30/64 Đường Lý Ái, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng: Số 14-15, A18-BTSL2, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.
Nhà máy: Đường D1, Khu CN Yên Mỹ II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam.
E: info@adcplastic.com | W: adcplastic.com
T: +84 243 365 8245 | F: +84 243 321 3268